

# Fiche technique

## PC 21-020

### Adhésif bi-composant



#### PC 21-020

est un adhésif polyuréthane bi-composant, sans solvant. PC 21-020 est utilisé pour tapis en caoutchouc préfabriqués.

#### Spécifications de produit

Densité	@ 20 °C	Composant A: 1,60 g/cm <sup>3</sup> Composant B: 1,22 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité	@ 20 °C	Composant A: env. 17.000 mPas Composant B: env. 120 ± 20 mPas
Couleur		Composant A: vert Composant B: brun
Point d'inflammation		> 200 °C
Vie en pot	@ 20°C	env. 50 min
Temps de séchage	@ 20 °C	4 – 6 heures
Rapport de mélange	A : B (en poids)	100 : 14
Dureté Shore A	DIN 53505	75 ± 5
Température de traitement		15 °C min.

#### Instructions de pose

Mélangez les composants A et B dans le rapport prescrit à l'aide d'un mélangeur à mortier effectuée par une machine de forage de puissance pour 3-5 minutes. Nous vous recommandons de remplir le mélange dans un autre conteneur et puis mélanger 1 – 2 minutes.

**Consommation:** env. 1 kg / m<sup>2</sup>

#### Consignes de sécurité

Dans des locaux fermés, assurez une ventilation adéquate ou portez en plus un masque respiratoire (avec filtre A2). Pendant la mise en œuvre, porter des lunettes et des gants de protection.

#### Emballage

Composant A: Conteneur de 12 kg

Composant B: Conteneur de 1,7 kg

#### Stockage

Dans un endroit frais et sec dans des contenants scellés et fermés, la durée de stockage est de 6 mois.

Les informations mises à disposition dans cette fiche de données sont véridiques et correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les informations servent uniquement de recommandations à l'attention de nos clients et n'impliquent aucun engagement. Des obligations légales sont exclues.